

COLORBAR, s.a.

TINTAS & PRODUCTOS PARA ARTES GRAFICAS

Avd. José Anselmo Clavé, 91-93 - 08820 EL PRAT DE LLOBREGAT. (BARCELONA) – Tel.: 902364948 - Fax: 934780240
e-mail colorbar@colorbar.es www.colorbar.es

representante esclusivo de
COLORGRAF
INCHIOSTRI DA STAMPA VERNICI & MATERIALI PER ARTI GRAFICHE

DELTACURE UV 12014 BARNIZ LITOGRAFICO MATE UV

APLICACIÓN:

Barniz de secado U.V. para aplicarse mediante el sistema offset en tintero. Debe ser utilizado como una tinta U.V., o sea, con plancha termoendurecida.

Su perfecta compatibilidad con el sistema litográfico permite obtener una sobreestampación con reserva con la máxima precisión.

Tiene una buena flexibilidad y adhesión.

Da a las estampaciones un buen EFECTO SATINADO MATE.

El efecto mate se puede aumentar gradualmente añadiendo la pasta especial OPATIZANTE UV 88109, en la medida del 20 – 50%.

PESO ESPECIFICO: 1,1 Gr./ml.

CONTENIDO EN SÓLIDOS: 100%

CONDICIONES DE POLIMERACIÓN: Con lámpara U.V. de 80 W/cm. la velocidad de secado es de 25 m/min. por lámpara.

CANTIDAD A APLICAR: 2-3 Gr/m²

INFORME TOXICOLÓGICO: Bajo poder irritante

PRECAUCIONES DURANTE LA UTILIZACIÓN: Evitar el contacto con la piel.
Consultar “Hoja de seguridad”

NOTA: El efecto mate se realiza en presencia de agua, por lo tanto el barniz UV 12014 se debe utilizar en offset húmedo.
Para aumentar la polimerización y la resistencia al frote, añadir el 2 – 3% de CATALIZADOR UV 11500.

ENVASES: Botes plásticos de 2.5 Kg. el barniz MATE 12014
Botes plásticos de 1 Kg. la pasta OPATIZANTE 88109