

# COLORBAR, s.a.

TINTAS & PRODUCTOS PARA ARTES GRAFICAS

Avd. José Anselmo Clavé, 91-93 - 08820 EL PRAT DE LLOBREGAT. (BARCELONA) – Tel.: 902364948 - Fax: 934780240  
e-mail colorbar@colorbar.es www.colorbar.es

representante exclusivo de  
**COLORGRAF**  
INCHIOSTRI DA STAMPA VERNICI & MATERIALI PER ARTI GRAFICHE

## DELTACURE UV 190754 BARNIZ LITOGRAFICO MATE UV

### APLICACIÓN:

Barniz de secado U.V. para aplicarse mediante el sistema offset en tintero. Debe ser utilizado como una tinta U.V., o sea, con plancha termoendurecida.

Su perfecta compatibilidad con el sistema litográfico permite obtener una sobreestampación con reserva con la máxima precisión.

Da a las estampaciones un buen EFECTO SATINADO MATE.

Posee un buen grado de adhesión y flexibilidad.

PESO ESPECIFICO: 1,1 Gr./ml.

CONTENIDO EN SÓLIDOS: 100%

CONDICIONES DE POLIMERACIÓN: Con lámpara U.V. de 80 W/cm. la velocidad de secado es de 25 m/min. por lámpara.

CANTIDAD A APLICAR: 2-3 Gr/m<sup>2</sup>

INFORME TOXICOLÓGICO: Bajo poder irritante

PRECAUCIONES DURANTE EL USO: Evitar el contacto con la piel.  
Consultar “ Hoja de seguridad”

NOTA: El efecto mate se realiza en presencia de agua, por lo tanto el barniz UV 190754 se debe utilizar en offset húmedo.  
Para aumentar la polimerización y la resistencia al frote, añadir el 2 – 3% de CATALIZADOR UV 11500.  
El barniz DELTACURE UV 190754 una vez perfectamente polimerizado da lugar a un film inerte, por lo tanto en esta condición es idóneo para la impresión de papel y cartoncillo destinados a contener productos alimentarios.

ENVASES: Botes plásticos de 2.5 Kg.