

COLORBAR, s.a.

TINTAS & PRODUCTOS PARA ARTES GRAFICAS

Avd. José Anselmo Clavé, 91-93 - 08820 EL PRAT DE LLOBREGAT. (BARCELONA) – Tel.: 902364948 - Fax: 934780240
e-mail colorbar@colorbar.es www.colorbar.es

representante exclusivo de
COLORGRAF
INCHIOSTRI DA STAMPA VERNICI & MATERIALI PER ARTI GRAFICHE

BARNIZ U.V. DELTACOTE 360050 ESTAMPABLE CON CALOR Y ENCOLABLE

APLICACIÓN:

Barniz de secado U.V. para aplicar mediante barnizadora o torre de barniz de la máquina offset.

Barniz de sobreimpresión para papeles y cartoncillos, posee un excelente grado de brillo, buen deslizamiento, bajo olor, elevada transparencia y punto de blancura, estampabilidad óptima al calor y encolabilidad.

El 360050 es idóneo para el barnizado de embalajes destinados a contener alimentos secos, húmedos y grasos (certificada por el instituto alemán ISEGA)

PESO ESPECIFICO: 1.15 gr/ml.

CONTENIDO EN SÓLIDOS: 100%

VISCOSIDAD: 45 segundos a 20 ° C. con DIN 4
Durante la aplicación si fuese necesario la viscosidad se puede reducir calentando el barniz (no superar los 40° C)

CONDICIONES DE POLIMERIZACIÓN: Con lámpara U.V. DE 80 W/cm. la velocidad de secado es de 25 metros/minuto por lámpara

CANTIDAD A APLICAR: 4 - 8 gr/m2.

PRECAUCIONES DURANTE EL USO: Utilizar sobre tintas resistentes a los álcalis y a los disolventes según normativa DIN 16524/25 (nuestras tintas VUV resistentes al barnizado UV/acrílico)
Evitar el contacto con la piel.
Consultar el Esquema de Seguridad.

ALMACENAMIENTO: Conservar en envases cerrados al reparo de los rayos solares en lugares frescos (10 a 25° C) en estas condiciones podemos garantizar una perfecta estabilidad de al menos 1 año desde la fecha de fabricación.



CONFECCIONES:

Pails de 20 Kg.
Bidones de 200 Kg.
Cisternas de 1000 Kg.

NOTA:

Se recomienda seguir tests preliminares con las colas y películas de estampación a calor antes de la producción.

PELÍCULAS DE ESTAMPACIÓN A CALOR SOBRE BARNIZ U.V.

Película	Fabricante
Luxor Ultra 23690 Alufin Special Ultra 23690 Luxor GTS Premium } Alufin GTS Premium }	LEONHARD KURZ GmbH & Co. Schwabacher Strasse 482 D-90763 Fürth Tel.: +49 (0) 91171410 Fax.: +49 (0) 9117141357 E-mail: sales@kurz.de Internet: www.kurz.de
110AR Silver 220 AR Gold KS32GGN Gold KS32SL1 Silver OS32GGN Gold } OS32SL1 Silver } BS32GGN Gold	ITW Foils bv Poststrasse 50 – 52 D-41334 Netteta Tel.: + 49 (0) 2157/811409 Fax.: + 49 (0) 2157/811411 E-mail: info@itwfoils.de Internet: www.itwfoils.com

Estampación a calor: 110°C por 1 seg. a 6,5 bar

Esta sugerencia es el resultado de test de laboratorio.