

# COLORBAR, s.a.

## TINTAS & PRODUCTOS PARA ARTES GRAFICAS

Avd. José Anselmo Clavé, 91-93 - 08820 EL PRAT DE LLOBREGAT. (BARCELONA) – Tel.: 902364948 - Fax: 934780240  
e-mail colorbar@colorbar.es www.colorbar.es

representante exclusivo de  
**COLORGRAF**  
INCHIOSTRI DA STAMPA VERNICI & MATERIALI PER ARTI GRAFICHE

# GAMA C.M.

## SOPORTES ESPECIALES

### CAMPO DE APLICACIÓN:

#### Máquinas offset de pliegos

- Embalaje
- Publicidad

#### Soporte

- Papel metalizado
- Papel y cartoncillo
- Poco absorbentes.

### CARACTERÍSTICAS:

- Elevada concentración
- Secación filmogena
- Buena resistencia al arrancado y al abrasivo.

---

C. M.		Luz	Alcohol	Nitro	Álcali	Barniz U.V.
Amarillo	1865	5	+	+	+	+
Magenta	1866	4	+	+	-	+
Azul	1867	8	+	+	+	+
Negro	1868	8	+	+	+	+
Transparente D/4311			+	+	+	+
Blanco cubr. C/3947		+	+	+	+	

También disponemos de los colores básicos del Pantone, así como oro y plata.

El secado varía en función del soporte, de un mínimo de 2 horas a un máximo de 8. La posibilidad de apilaje es limitada; mínimo de tinta y agua posible, en algún caso es efectivo emplear polvo antimaculante.

La adhesión es generalmente buena, en algún caso puede ser necesario sobrebarnizar para aumentar la resistencia.

Importantes son las condiciones de impresión y de soportes; por debajo de 15° de temperatura y con una humedad superior al 60% el tiempo de secado se retrasaría.

El valor del pH de la solución de mojado debe estar comprendido entre 4,5 - 5,5 aplicando la mínima cantidad de agua en plancha.

Para mejorar el secado se aconseja mezclar en la solución de mojado el secante especial AQUADRY entre un 5-10% y en la tinta un 1% de secante de cobalto.

**ENVASES:** Botes de 1 Kg.